

Flügger

Wood Tex®
Transparent

Středněvrstvý lazurovací lak



UV
absorber

Additiv
100

Životnost až • Životnost až • Životnost až •
10
let
Flügger
barvy



Flügger



Made in Scandinavia

Flügger Wood Tex[®] Transparent

Středněvrstvý lazurovací lak

Popis

Klimaticky odolný tenkovrstvý alkydový lazurovací lak na bázi vody. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a poskytuje poloprůhledný povrch. Chrání před působením povětrnostních podmínek a prodlužuje životnost dřeva. Brání vzniku plísní na povrchu dřeva. Životnost až 10 let. Lehce rosolovitá tixotropní konzistence umožňuje nanášení bez skapávání.

Odstíny

Vyrábí se ve dvou základních bázích, z nichž je možno namíchat stovky barevných odstínů dle vzorníků Flügger 900, RAL a NCS. Zobrazené vzorky odstínů se mohou ve finále mírně lišit z důvodu aplikace na různý podklad a různého počtu nanesených vrstev nátěru. Před aplikací doporučujeme provést zkušební nátěr.

Aplikace

Používá se na dřevo v exteriéru. V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře. Vhodný na hrubé nebo hoblované dřevěné povrchy - jak neošetřené, tak i ošetřené - kde se vyžaduje průhledného vzhledu. Také vhodný na tlakově nebo vakuově impregnované dřevo. Nevhodný na dřevo, které bylo dříve natřeno barvou nebo plně krycím lazurovacím lakem. Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem podklad omyjte přípravkem Fluren 37. Plísně a řasy odstraňte přípravkem Flügger Facade Anti-green. Odstraňte sprašné nebo uvolněné zbytky barvy nebo lazurovacího laku. Lesklé povrchy zbruste do matu. Savé podklady, např. neošetřené a opotřeбенé dřevo, nebo dřevo vystavené vlhkosti ošetřete penetračním nátěrem Flügger 90 Aqua. Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem ve dvou vrstvách.

Upozornění: Nátěry tenkovrstvým lazurovacím lakem vyžadují častější údržbu než plně krycí nátěry. Nepoužívejte bezbarvé vrchní nátěry. Bezbarvá varianta není vhodná jako finální vrchní nátěr.

Technická data

Typ:	vodní báze
Hustota:	1,04 kg/l
Lesk:	30
Obsah sušiny:	16 % váhy, 12 % objemu
Vydatnost:	nehoblované dřevo 4-5 m ² /l hoblované dřevo 9-10 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.	na dotek 4 hod. další nátěr po 12 hod. plně vyžralý po několika dnech
Ředění:	neředí se
Čištění náradí:	voda a mýdlo



010-Bezbarvá



011-Pinie




U411-Natur



U415-Týk



U418-Burma týk



U419-Ořech



U431-Borovice

Tónované odstíny



U-600



U-601



U-602



U-603



U-604



U-605




U-606



U-607



U-608



U-609



U-610



U-611



U-612



U-613



U-614



U-615



U-616



U-617



U-618



U-619



U-423



U-449



U-450



U-497

Technická data

Flügger	Wood Tex® Transparent
Hustota	1,04 kg/l
Lesk	30
Obsah sušiny	16 % váhy 12 % objemu
Vydatnost	nehoblované dřevo 4-5 m ² /l hoblované dřevo 9-10 m ² /l
Teplota při nanášení	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20°C, 60 % vlh	na dotek 4 hod.
Další nátěr	po 12 h
Plně vyztřálý	po několika dnech
Ředění	neředí se
Čištění nářadí	voda a mýdlo



Flügger & Fiona distribuce:

JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic

Tel.: +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu

www.flugger.cz