

## Junckers RUSTIC SOLID 100

### Impregnační olej

**Junckers Rustic Solid 100** je vytvrzovací podlahový olej na bázi alkydových a přírodních olejů s vysokým obsahem sušiny. Ideální k ošetření a údržbě masivních dřevěných podlah a povrchů z neopracovaného dřeva v interiéru.

#### Technické údaje

Typ: vytvrzovací alkydový olej  
Balení: 0,75 l; 2,5 l a 5 l  
Barva: nahnědlý v tekutém stavu, po zaschnutí získá dřevo hluboký teplý jas  
Vydatnost: savé podklady (buk, javor) – cca 7,5 m<sup>2</sup>/l, méně savé podklady (dub, merbau, jasan) – cca 15 m<sup>2</sup>/l  
Způsob nanášení: válečkem, bavlněným hadrem, ocelovou stěrkou, štětcem  
Teplota povrchu: minimálně +10 °C  
Poměr ředění: dodává se k přímému upotřebení. Přípravek neředit.  
Doba schnutí: minimálně 16 hodin při pokojové teplotě  
Čištění: Junckers Thinner 007  
Skladování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. Po otevření spotřebujte.

#### Doporučené množství nátěrů

##### Všechny plochy

1 nebo 2 vrstvy Junckers Rustic Solid 100, doba schnutí 16 hodin  
+ 1 vrstva Junckers Rustic Top Oil, doba schnutí 30 – 60 minut  
+ 1 vrstva Junckers Rustic Top Oil

Četnost ošetření podlahy prostředkem Junckers Rustic Top Oil se mění se stupněm zatížení, více namáhané plochy je potřeba ošetřovat častěji.

#### Pokyny pro použití

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Vybruste povrch před nanášením oleje, pro poslední broušení doporučujeme použít brusný papír o zrnitosti č. 100-120.

#### Méně savé druhy dřevin (dub, jasan, merbau)

Postačuje jedna vrstva oleje. Naneste olej a v průběhu 20 minut přebývající olej rozetřete na více savá místa. Setření možných zbytků oleje proveďte čistým bavlněným hadrem nejpozději do 45 minut po nanesení. Povrch musí mít po setření jednotný matný vzhled. Podlahu ponechte zaschnout minimálně 16 hodin, poté proveďte případné přebroušení zvednutých dřevních vláken černým padem. Brusný prach vysajte.

#### Savé druhy dřevin (buk, javor)

Naneste olej v průběhu 20 minut na podlahu. Následně proveďte nanesení druhé vrstvy způsobem „mokrý do mokrého“. I při tomto způsobu nanášení platí podmínka setření přebytečného oleje do 45 minut od nanesení druhé vrstvy.

#### Konečné ošetření

K závěrečnému ošetření použijte Junckers Rustic Top Oil na vodní bázi. Naneste dvě slabé vrstvy v intervalu jedné hodiny. Před použitím výrobku Rustic Top Oil prostudujte návod k jeho použití uvedený na obalu. Po cca 1 hodině je povrch dostatečně suchý a pochůzný.

Pozn.: uvedené doby schnutí platí pro běžnou pokojovou teplotu. Úplné vytvrzení pro kombinaci Junckers Rustic Solid 100 a Junckers Rustic Top Oil je 3 dny.

#### Důležitá upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní opatření.

Před upotřebením dobře promíchejte.

**Ochrana životního prostředí:** Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

**První pomoc:** V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledejte lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepravovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsahuje Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)] a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

**Obsah VOC:** max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 500 g/l (2010) skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 30 g/l VOC

*Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.*