

UV OCHRANNÝ OLEJ / UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
410 Bezbarvý bez ochrany nátěru	0,75	116 00 021	4	
	2,50	116 00 022	2	
420 Bezbarvý s ochranou nátěru	0,75	116 00 026	4	
	2,50	116 00 027	2	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 55 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 55 ml/m².
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově přesné stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nepřesné stavební díly).

VÝHODY

- > S látkami na ochranu nátěru nebo bez látek na ochranu nátěru (410 bez účinných látek, 420 s účinnými látkami).
- > Jako konečný nátěr na již předem barevně upravené dřevo výrazně prodlužuje interval renovace.
- > Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV 12 v porovnání se dřevem bez povrchové úpravy.

NÁŘADÍ



UV-OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
424 smrk/jedle polomatný s ochranou nátěru	0,750	116 00 049	4	
	2,50	116 00 057	2	
425 Dub polomatný s ochranou nátěru	0,75	116 00 033	4	
	2,50	116 00 034	2	
426 Modřín polomatný s ochranou nátěru	0,75	116 00 062	4	
	2,50	116 00 063	2	
427 Douglaska polomatný s ochranou nátěru	0,75	116 00 068	4	
	2,50	116 00 069	2	
428 Cedr polomatný s ochranou nátěru	0,75	116 00 041	4	
	2,50	116 00 042	2	
429 Natural polomatný s ochranou nátěru	0,75	116 00 051	4	
	2,50	116 00 052	2	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 55 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 55 ml/m².
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo UV-Ochranný olej barevný je vhodný na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově přesné stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nepřesné stavební díly).

VÝHODY

- > S ochranou nátěru
- > Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo výrazně prodlužuje interval renovace.
- > Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV 12 v porovnání se dřevem bez úpravy.

NÁŘADÍ





OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA

Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
700 Borovice	0,75	121 00 001	4	
	2,50	121 00 002	2	
701 Bezbarvá	0,75	121 00 075	4	
	2,50	121 00 085	2	
702 Modřín	0,75	121 00 055	4	
	2,50	121 00 056	2	
703 Mahagon	0,75	121 00 004	4	
	2,50	121 00 005	2	
706 Dub	0,75	121 00 007	4	
	2,50	121 00 008	2	
707 Ořech	0,75	121 00 010	4	
	2,50	121 00 011	2	
708 Teak	0,75	121 00 013	4	
	2,50	121 00 014	2	
710 Pinie	0,75	121 00 097	4	
	2,50	121 00 096	2	
712 Ebenové dřevo	0,75	121 00 017	4	
	2,50	121 00 018	2	
727 Palisandr	0,75	121 00 035	4	
	2,50	121 00 036	2	
728 Cedr	0,75	121 00 038	4	
	2,50	121 00 039	2	
729 Jedlově zelená	0,75	121 00 084	4	
	2,50	121 00 086	2	
731 Oregon pinie	0,75	121 00 254	4	
	2,50	121 00 256	2	
732 Dub světlý	0,75	121 00 264	4	
	2,50	121 00 266	2	

Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
900 Bílá	0,75	121 00 023	4	
	2,50	121 00 024	2	
903 Bazaltově šedá	0,75	121 00 026	4	
	2,50	121 00 027	2	
905 Patina	0,75	121 00 150	4	
	2,50	121 00 151	2	
906 Perleťově šedá	0,75	121 00 274	4	
	2,50	121 00 276	2	
907 Křemičitě šedá	0,75	121 00 284	4	
	2,50	121 00 286	2	

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

Tip: Na přání také k dostání ve 186 barevných odstínech RAL a v 1950 barevných odstínech NCS.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4 - 6 hodin (při normálním klimu cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch)
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

* 701 bezbarvá matná neposkytuje UV ochranu

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Ochranná olejová lazura na dřevo je ideální pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. Dveře, okna a okenice (rozměrově stále stavební díly), přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nestálé stavební díly).

VÝHODY

- > Penetrace a lazura v jednom nátěru (obsahuje látky chránící nátěr)
- > Odpuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- > Porézní povrch s otevřenými póry
- > Nátěr je chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou

NÁŘADÍ



ODBORNÝ TIP



HEZKÉ MATNÉ POVRCHY

Pokud se nátěr na dřevo vsákne do podkladu nerovnoměrně, což se může u měkkých dřevin lehce stát, bude nátěr barevně nestejný. Pro lepší, jednotný a matnější povrch doporučujeme dodatečnou úpravu Ochrannou olejovou lazurou na dřevo 701 bezbarvou. Tím budou lesklejší místa matována a nátěr se stane opticky stejný.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jednotka balení	Ceny
1140 Stříbrný akát	0,75	121 00 230	4	
	2,50	121 00 231	2	
1142 Stříbrná grafit	0,75	121 00 242	4	
	2,50	121 00 243	2	
1143 Stříbrná onyx	0,75	121 00 248	4	
	2,50	121 00 249	2	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4 - 6 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch)
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt je ideální pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. Dveře, okna a okenice (rozměrově stále stavební díly), přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nestálé stavební díly).

VÝHODY

- > S pravými metalickými částicemi
- > Penetrace a lazura v jednom nátěru (obsahuje látku chránící nátěr)
- > Odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- > Porézní povrch s otevřenými póry
- > Nátěr je chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou

NÁŘADÍ



JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS^{PLUS}



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jednotka balení	Ceny
9211 Smrk bílý	0,75	111 01 060	4	
	2,50	111 01 065	2	
9212 Stříbrný topol	0,75	111 01 450	4	
	2,50	111 01 455	2	
9221 Borovice	0,75	111 01 480	4	
	2,50	111 01 485	2	
9232 Mahagon	0,75	111 01 240	4	
	2,50	111 01 245	2	
9234 Skandinávská červená	0,75	111 01 330	4	
	2,50	111 01 335	2	
9235 Červený cedr	0,75	111 01 030	4	
	2,50	111 01 035	2	
9236 Modřín	0,75	111 01 210	4	
	2,50	111 01 215	2	
9241 Dub	0,75	111 01 390	4	
	2,50	111 01 395	2	
9242 Jedlová zelená	0,75	111 01 150	4	
	2,50	111 01 155	2	

Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jednotka balení	Ceny
9261 Ořech	0,75	111 01 360	4	
	2,50	111 01 365	2	
9262 Teak	0,75	111 01 420	4	
	2,50	111 01 425	2	
9264 Palisandr	0,75	111 01 120	4	
	2,50	111 01 125	2	
9271 Ebenové dřevo	0,75	111 01 270	4	
	2,50	111 01 275	2	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr

1. Nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Jednorázová lazura HS^{PLUS} je ideální na dekorativní zhodnocení dřeva, které je vhodné pro exteriér. Přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky. Velmi dobře se hodí k obnovení starých lazur s otevřenými póry.

VÝHODY

- > Dvojitá úspora díky vysokému podílu oleje – šetří čas a peníze
- > Vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
- > Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost.
- > Nenechá dřevo nabobtnat

NÁŘADÍ



Upozornění: Vydutnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydutnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.



BARVY A OCHRANA VENKU



SELSKÁ BARVA

Odstin Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
2101 Bílý	0,75	114 00 027	4	
	2,50	114 00 028	2	
2203 Smrkově žlutá	0,75	114 00 017	4	
	2,50	114 00 018	2	
2204 Slonová kost	0,75	114 00 036	4	
	2,50	114 00 037	2	
2205 Slunečně žlutá	0,75	114 00 059	4	
	2,50	114 00 058	2	
2308 Nordicky červená	0,75	114 00 030	4	
	2,50	114 00 031	2	
2310 Cedr/červené dřevo	0,75	114 00 068	4	
	2,50	114 00 069	2	
2311 Karminově červená	0,75	114 00 126	4	
	2,50	114 00 128	2	
2404 Jedlově zelená	0,75	114 00 003	4	
	2,50	114 00 004	2	
2501 Labrador modrá	0,75	114 00 005	4	
	2,50	114 00 006	2	
2506 Královská modř	0,75	114 00 072	4	
	2,50	114 00 073	2	
2507 Holubí modř	0,75	114 00 115	4	
	2,50	114 00 111	2	
2606 Středně hnědá	0,75	114 00 011	4	
	2,50	114 00 012	2	
2607 Tmavě hnědá	0,75	114 00 009	4	
	2,50	114 00 010	2	
2703 Černošedá	0,75	114 00 013	4	
	2,50	114 00 014	2	

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Selská barva je určena pro všechny exteriérové dřevěné prvky, kde je vyžadována výjimečná odolnost. Vhodná na dřevěné fasády, balkóny, okna a okenice, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní nábytek a zahradní domky, přístřešky pro auta apod. Ideální pro obnovení starých mikroporézních nátěrů a zvětralých dřevěných ploch.



Odstin Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
2704 Kamenně šedá	0,75	114 00 015	4	
	2,50	114 00 016	2	
2708 Písečně šedá	0,75	114 00 122	4	
	2,50	114 00 123	2	
2716 Antracitově šedá	0,75	110 00 156	4	
	2,50	110 00 158	2	
2735 Světle šedá	0,75	114 00 143	4	
	2,50	114 00 144	2	
2742 Silniční šedá A	0,75	114 00 149	4	
	2,50	114 00 151	2	

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

Tip: Na přání také k dostání ve 186 barevných odstínech RAL a v 1950 barevných odstínech NCS.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch)
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

VÝHODY

- > Struktura dřeva zůstane rozeznatelná
- > Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat
- > Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a robustní vůči malému poškození
- > Odolná vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadná

NÁŘADÍ

