



# BARVY O OCHRANA UVNITŘ

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL



Odstin Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed-notka balení	Ceny
3011 Bezbarvý, lesklý	0,375	103 00 161	4	
	0,75	103 00 162	4	
	2,50	103 00 163	2	
	10,00	103 00 164	1	
	25,00	103 00 165	1	
3032 Bezbarvý, hedvábný polomat	0,375	103 00 023	4	
	0,75	103 00 001	4	
	2,50	103 00 002	2	
	10,00	103 00 003	1	
	25,00	103 00 004	1	
3062 Bezbarvý, mat	0,375	103 00 043	4	
	0,75	103 00 045	4	
	2,50	103 00 050	2	
	10,00	103 00 055	1	
	25,00	103 00 057	1	
3065 Bezbarvý, polomat	0,375	111 00 118	4	
	0,75	111 00 119	4	
	2,50	111 00 120	2	
	10,00	111 00 121	1	
	25,00	111 00 108	1	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8–10 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Upozornění: K dostání i certifikátem pro stavbu lodí nebo v provedení s protiskluzem (R9/R11).

### OBLAST POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Original je ideální na ochranu veškerých dřevěných podlah jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také na plochy nábytku.

Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na str. 20.


### VÝHODY

- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Lokálně opravitelný

### NÁŘADÍ



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL



Odstin Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed-notka balení	Ceny
3041 Natural	0,75	103 00 069	4	
	2,50	103 00 073	2	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

(1. Tvrdý voskový olej Efekt Natural, 2. bezbarvý Tvrdý voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 30 ml/m<sup>2</sup>.
2. "Chyby nátěru" lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup> bezbarvým Tvrdým voskovým olejem.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt Natural je vhodný na ochranu a téměř neviditelné zušlechtnění světlých tuzemských dřevin v interiéru pro uchování přirozeného původního odstínu dřeva. Vhodný např. na dřevěné podlahy a plochy nábytku. Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na str. 20.

### VÝHODY

- > Světlé dřevo zůstane světlé
- > Chrání dřevo téměř neviditelně, žádný „trvale mokry efekt“
- > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole

### NÁŘADÍ



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
3232 Bezbarvý, hedvábný polomat	0,75	103 00 093	4	
	2,50	103 00 092	2	
	10,00	103 00 091	1	
3262 Bezbarvý, matný	0,75	103 00 101	4	
	2,50	103 00 098	2	
	10,00	103 00 097	1	
3240 Transparentní bílý	0,75	151 00 512	4	
	2,50	151 00 513	2	
	10,00	151 00 518	1	

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4–5 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
6. Schnutí cca 4–5 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

### OBLASTI POUŽITÍ

Ideální pro ochranu dřevěných podlah jako jsou např. podlahy z masivních prken, selská prkna, palubky, OSB desky nebo korkové podlahy, stejně jako pro ošetření povrchu nábytku. Vhodný také na terakotové a ostatní neglazované keramické dlaždice.

Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na str. 20.

### VÝHODY

- > Obzvláště rychle schne
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Lokálně opravitelný

### NÁŘADÍ



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ / EXTRA



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
3088 Bezbarvý polomatný, R9 protisklužový	0,75	104 00 077	4	
	2,50	104 00 078	2	
	10,00	104 00 079	1	
3089 Bezbarvý polomatný, R11 silně protisklužový	0,75	104 00 095	4	
	2,50	104 00 096	2	
	10,00	104 00 097	1	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8–10 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
5. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Upozornění: Osmo Tvrdý voskový olej protisklužový / Tvrdý voskový olej protisklužový Extra nelze egalizovat jednotočoučovým strojem s bílým padem

### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej protisklužový je ideální na ochranu veškerých dřevěných podlah, u kterých je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí (oblast objektů), jako masivní podlahové palubky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy. Doporučeno i na úpravu schodů ze dřeva.

Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na str. 20.

### VÝHODY

- > Speciálně pro oblasti objektů
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Lokálně opravitelný

### NÁŘADÍ



Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovány, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.



# BARVY O OCHRANA UVNITŘ



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
3332 Bezbarvý, hedvábný polomat	0,75	103 00 132	4	
	2,50	103 00 134	2	
	10,0	103 00 136	1	
	25,0	103 00 138	1	
3362 Bezbarvý, matný	0,75	103 00 282	4	
	2,50	103 00 284	2	
	10,0	103 00 286	1	
	25,0	103 00 288	1	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 10 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 2–3 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
6. Schnutí cca 2–3 hodiny. Podmínky viz. bod. 3.

Upozornění: Možnost také přidat Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres 6632 a zkrátit tím ještě více dobu schnutí.

### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Expres je ideální pro ochranu dřevěných podlah jako jsou např. podlahy z masivních prken, selská prkna, palubky, OSB desky nebo korkové podlahy, stejně jako pro ošetření povrchu nábytku.

V kombinaci s tužidlem 6632 je vhodný také na bezbarvou úpravu tvrdých exotických dřevin s vysokým obsahem přírodních olejů jako např. Meranti, Wenge, Merbau a podobné dřeviny.

### VÝHODY

- > Rychle schnoucí
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Použitelný bez tužidla i s tužidlem
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vínu a ole
- > Ve spojení s tužidlem 6632 vhodný i na exotické dřeviny
- > Lokálně opravitelný

### NÁŘADÍ



## TUŽIDLO PRO TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
6632 Bezbarvý	0,150	151 00 525	6	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. Otevřete lahvičku tužidla a přidejte do balení Tvrdého voskového oleje Expres. Důkladně promíchejte.
2. Zpracování se provede tak jak je popsáno u Tvrdého voskového oleje Expres.
3. Schnutí ca. 1 - 2 hodiny (při normálním klima cca 23°C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50%.) Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
4. Je nutné se postarat o dobré větrání. ( První a druhý nátěr )

Upozornění : Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na ca. 90 minut. Nenamíchejte si více materiálu než zvládnete zpracovat během 60 minut. Když víte, že nepoužijete celé balení Tvrdého voskového oleje Expres, přidejte k němu 6% tužidla - do extra nádoby!

### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres slouží jako přísada k Osmo Tvrdému voskovému oleji Expres pro urychlení schnutí.

### VÝHODY

- > Zkrácená doba schnutí
- > Ideální pro objektové prostory
- > Ideální pro exotické dřeviny

### NÁŘADÍ

