



TERASOVÉ OLEJE

Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jednotka balení	Ceny
004 Douglasie olej, přírodně zbarvený	0,75	115 00 018	4	
	2,50	115 00 019	2	
006 Bangkirai olej, přírodně zbarvený	0,75	115 00 012	4	
	2,50	115 00 013	2	
007 Teak olej, bezbarvý	0,375	115 00 004	4	
	0,75	115 00 002	4	
	2,50	115 00 005	2	
009 Modřín olej, přírodně zbarvený	0,75	115 00 020	4	
	2,50	115 00 021	2	
010 Thermo dřevo olej, přírodně zbarvený	0,75	115 00 043	4	
	2,50	115 00 045	2	
013 Garapa olej, přírodně zbarvený	0,75	115 00 081	4	
	2,50	115 00 082	2	
014 Massaranduba olej, přírodně zbarvený	0,75	115 00 084	4	
	2,50	115 00 085	2	
016 Bangkirai olej, tmavý	0,75	115 00 063	4	
	2,50	115 00 062	2	
019 Terasový olej šedý	0,75	115 00 141	4	
	2,50	115 00 142	2	
021 Terasový olej bahenní dub	0,75	115 00 154	4	
	2,50	115 00 156	2	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr tence na surové (zvětralé) dřevo cca 35 ml/m².
Upozornění: Dřevo bohaté na pryskyřici a obsažené látky nechte nejdříve zvětrat.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch)
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.


DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Osmo Terasový olej chrání a ošetřuje dřevěné podlahy, zahradní nábytek, zástěny z jehličnatých i ušlechtilých dřev jako např. impregnovaná borovice, douglaska, cedr, dub nebo bangkirai. Dále je vhodný jako barevně transparentní nátěr teaku, eukalyptu a jiných ušlechtilých a tepelně ošetřených dřevin.

VÝHODY

- > Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty.
- > Jednoduché oživení povrchu, bez nutnosti obrousování a v případě tvrdých dřevin bez základního nátěru.
- > Osmo Teak olej je bezbarvý a nechrání proto před UV zářením slunce (rychlé zešednutí).

NÁŘADÍ



ODBORNÝ TIP



ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS A PODLAH

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODŠEDĚNÍ

Dřevo zešedne a čas od času je smysluplné jeho očištění a oživení. Tak zůstane déle zachován jeho přírodní vzhled a bude zase bezvadně vypadat. Specializovaný obchod Vám může zajistit tuto odbornou práci pomocí Osmo Stroje k čištění dřevěných teras a podlah, se kterým se dosáhne profesionálního výsledku. Na jaře lze s tímto strojem dát do pořádku dřevěná prkna v oblasti venku a na podzim lze bez námahy do hloubky vyčistit dřevěné podlahy v oblasti uvnitř. Stačí pouze vyměnit čisticí kartáče.

Následně po této úpravě teras, lze dřevo chránit Osmo nátěrem na dřevo, aby nyní opět viditelný přírodní originální odstín dřeva zůstal opticky zhodnocen a zachován. K tomu účelu Vám doporučujeme buď Osmo Terasové oleje nebo Osmo Ochrannou Olejovou lazuru na dřevo. V případě hladkých teras navrhujeme jako konečný nátěr náš Protiskluzový terasový olej.

PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ



PROTECTION
Product contains active ingredients for the preventative protection against algae and fungal decay



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
430 Bezbarvý	0,75	115 00 074	4	
	2,50	115 00 073	2	
	25,00	115 00 072	1	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry (nepoužívat jako samostatný nátěr).
(1. Terasový olej, 2. Protiskluzový terasový olej).

1. První pigmentovaný nátěr s jedním z Terasových olejů na surové dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit do 15 minut po prvním nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr (konečný nátěr) cca 35 ml/m² s Protiskluzovým terasovým olejem. (V případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch.)
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

* Není vhodný na výrobek 007 Teak olej.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Protiskluzový terasový olej je zvláště vhodný na všechny dřevěné terasy a schody v oblasti venku např. ze dřeva bangkirai, massaranduba, garapa, z modřínu, douglasie nebo borovice. Je vhodný pro rýhované, drážkované a obzvláště pro hladké plochy teras.

VÝHODY

- > Působí protiskluzově
- > Díky doplňkové ochraně proti zvětrání prodlužuje trvanlivost pigmentovaných olejových nátěrů
- > Povrch odpuzuje vodu a je odolný proti působení povětrnosti a UV záření
- > S ochranou nátěru

NÁŘADÍ



VOSK NA ŘEZNÉ HRANY



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
5735 Bezbarvý	0,375	103 00 151	4	

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. První nátěr naneste sytě, mokré do mokrého, na surové dřevo řezané napříč vláknem(tzn. na řezné hrany) cca 150 ml/m².
2. Schnutí cca 3 - 4 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
3. Druhý nátěr cca 50 ml/m².
4. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 2.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Vosk na řezné hrany se zvláště hodí na konce dřeva řezaného napříč vláknem u terasových prken, fasád nebo přesahů u střech z tvrdého a měkkého dřeva jako bangkirai, teak, massaranduba, garapa, cumaru a také borovice, smrk, douglasie, modřín, cedr, termo dřevo atd.

VÝHODY

- > Chrání konce dřeva řezaného napříč vláknem u terasových prken před tvorbou trhlin
- > Minimalizuje bobtnání a smršťování
- > Zamezuje výkvětům obsažených látek
- > Neobsahuje vodu, silikon a snadno se zpracovává
- > Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- > Pro úpravu cca 250 prken z obou příčných řezných stran

NÁŘADÍ



ODBORNÝ TIP



OCHRANA NÁTĚRU PROTI MECHU A ŘASE

Aby na nátěru nepřilnuly žádné mikroorganismy jako plíseň, řasa nebo mech a nezapřičinily nehezke zabarvení, lze do něj přidat biocidní účinné látky pro povrchovou ochranu nátěru - nezaměňujte s impregnací, která dřevo chrání zevnitř proti napadení škůdci. Osmo velmi přesně reguluje biocidní obsažené látky, tak aby byl škodlivý účinek na člověka při přiměřeném použití v maximální míře vyloučen. Mnoho spotřebitelů dává přesto přednost nátěrům bez účinných látek chránících nátěr, jelikož ekologie je pro ně prioritou při rozhodování. Proto nabízí Osmo také nátěry na dřevo zcela bez biocidů.

Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.