


Názov výrobku:	Mastermax 3 Classic difúzna fólia	
Distribútor:	MASTER PLAST s.r.o. Veľkoúľanská cesta 1339 925 21 Sládkovičovo	
Rozmery, balenie:	1,5m*50bm-75m2/rolka	
Použitie:	V jednoplášťovo prevetrávaných strešných konštrukciách, sa používa ako ochrana proti vniknutému prachu a vlhkosti pod krytím	
Materiál:	Sivej farby, 3 vrstvová fólia (medzi 2 vrstvami polypropylén flies, vodotesná paropriepustná membrána)	

Vlastnosť	Spôsob skúšania	Charakteristika výrobku
Dĺžka	EN 1848 - 2	50m (-) 0%
Šírka	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Rovinnosť	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Plošná hmotnosť	EN 1849 - 2	135g/m ² ± 20g
Trieda reakcie na oheň	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	F
Vodotesnosť	EN 1928	W1
Priepustnosť vodnej pary (Sd)	EN ISO 12572	0,05m, +0,015m
Pevnosť v ťahu (pozdĺž/priečne)	EN 12311-1	220N/5cm (±20%) / 140N/5cm (±20%)
Predĺženie (pozdĺž/priečne)	EN 12311-1	~40% / ~45%
Tržná sila na vytrhnutie klinca (dĺžka/priečne)	EN 12310-1	>95N / >85N
Pružnosť na nízkej teplote	EN1109	(-) 24°C
Zmena pevnosti v ťahu po starnutí (pozdĺž/priečne)	EN 12311-1	max. 30% / max.30%
Predĺženie po starnutí (pozdĺž/priečne)	EN 12311-1	max.25% / max.25%
Vodotesnosť po starnutí	EN 1928	W1
Ďalšie vlastnosti		
Stálosť teploty		(+) 70°C
UV stálosť		max. 3 mesiace

Záručné podmienky:

Strešnú fóliu je nutné pokryť čo najskôr, do úplného ukončenia práce sa odporúča použiť (napr. polyetylénovú fóliu) na zakrytie ako ochranu pred vlhkosťou vo vnútorných priestoroch strešnej konštrukcie. Spoločnosť Masterplast nezodpovedá za vzniknuté škody spôsobené neodbornou montážou alebo neprimeraným zaobchádzaním, ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku živej katastrofy, násilného poškodenia a extrémnych poveternostných vplyvov.

Skladovanie:

Skladovať na krytom a suchom mieste, chrániť pred vlhkosťou, slnečným a tepelným žiarením

Špecifikácie:

EN 13859-1 Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: podkladové vrstvy pre prerušované strechy (skladané krytiny)

Nebezpečenstvá:

Nie je známe nebezpečenstvo ublíženia na zdraví

Údaje v tomto technickom liste, ktoré boli spracované vychádzajú z našich súčasných znalostí, skúseností a vzťahujú sa na náš výrobok. Obsah údajov v technickom liste sa pravidelne kontroluje, aktualizuje a na základe nových poznatkov dopĺňa. Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách si treba vyžiadať naše poradenské služby.

Aktualizácia: 01.09.2013